Soudure normale 60% étain et 40% plomb.
Pour l'électronique, le modélisme et le bricolage fin. Avec flux incorporé.
Flux de type CMA (moyennement activé). Nom du flux : CT2
Indice d'acide : 185 à 125 mg/g. Taux de chlore : 0,35 à 0,45
Température de fusion : 183°C
Livrée en bobine

Ø mm	Poids	Référence
0,5	100 g	**410258-A1**
0,5	250 g	**410258-A2**
0,5	500 g	**410258-A**
0,6	500 g	**410258-B**
0,7	500 g	**410258-C**

Ø mm	Poids	Référence
0,8	100 g	**410258-D05**
0,8	250 g	**410258-D04**
0,8	500 g	**410258-D**
1,0	40 g	**410258-EA**
1,0	100 g	**410258-ED**

Ø mm	Poids	Référence
1,0	250 g	**410258-EC**
1,0	500 g	**410258-EB**
1,5	500 g	**410258-EE**
2,0	500 g	**410258-EF**
3,0	500 g	**410258-EG**

Soudure normale sans plomb 99,3% étain et 0,7% cuivre
Flux de type RA (activé). Nom du flux : A11 - Indice d'acide : 110 à 150 mg/g. Taux de chlore : 1 à 1,2. - Température de fusion : 227°C
Normes internationales J-STD004 (classification ROM1) - Soudure sans résidus actifs. Nettoyage pas nécessaire.
Livrée en bobine

Ø mm	Poids	Référence
0,3	100 g	**410280-A**
0,5	50 g	**410280-BA**
0,5	100 g	**410280-BB**
0,5	250 g	**410280-BC**
0,5	500 g	**410280-BD**
0,7	50 g	**410280-CA**

Ø mm	Poids	Référence
0,7	100 g	**410280-CB**
0,7	250 g	**410280-CC**
0,7	500 g	**410280-CD**
1,0	50 g	**410280-DA**
1,0	100 g	**410280-DB**
1,0	250 g	**410280-DC**

Ø mm	Poids	Référence
1,0	500 g	**410280-DD**
1,5	100 g	**410280-EB**
1,5	250 g	**410280-EC**
1,5	500 g	**410280-ED**
2,0	500 g	**410280-FD**

Tresse à dessouder cuivre
Tresse à dessouder cuivre à haute conductivité imprégnée d'un flux à base de colophane.
Bobines antistatiques pour les longueurs 1,6m et 3 mètres.
Livrée en bobine

Largeur mm	Long. m	Référence
0,8	1,6	**410ECU-01**
1,5	1,6	**410ECU-02**
2,0	1,6	**410ECU-03**
2,5	1,6	**410ECU-04**
3,0	1,6	**410ECU-12**

Largeur mm	Long. m	Référence
0,8	3,0	**410ECU-13**
1,5	3,0	**410ECU-05**
2,0	3,0	**410ECU-06**
2,5	3,0	**410ECU-07**
0,8	30	**410ECU-14**

Largeur mm	Long. m	Référence
1,5	30	**410ECU-08**
2,0	30	**410ECU-09**
2,5	15	**410ECU-10**
3,0	15	**410ECU-11**

Tresse à dessouder ETAMÉE
Tresse à dessouder étamée à haute conductivité imprégnée d'un flux à base de colophane. En appliquant l'extrémité de la tresse sur l'endroit à dessouder et en chauffant celle-ci avec le fer, la soudure fond et est aspirée par capillarité.
Bobines antistatiques pour les longueurs 1,6 et 3 mètres.
Livrée en bobine

Largeur mm	Long. m	Référence
1,5	1,6	**410254-15**
2,0	1,6	**410254-20**
2,5	1,6	**410254-25**
3,0	1,6	**410254-30**

Largeur mm	Long. m	Référence
1,5	3,0	**410254-15A**
2,0	3,0	**410254-20A**
2,5	3,0	**410254-25A**
1,5	30	**410254-15B**

Largeur mm	Long. m	Référence
2,0	30	**410254-20B**
2,5	15	**410254-25B**
3,0	15	**410254-30B**

SCHWARTZMANN FISSEAU-COCHOT
Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34 info@schwartzmann.com
Toulouse ☎ +33 (0)6 61 21 02 28 toulouse@schwartzmann.com
Marseille ☎ +33 (0)4 91 54 05 28 marseille@schwartzmann.com
www.schwartzmann.com